

Техническое описание продукта
Редакция 24/11/2011; UA_02/2015_AS
Идентификационный № 02 08 03 04 005 0 00017
Sika® Primer- Konzentrat

Sika® Primer-Konzentrat

Концентрат универсальной акриловой грунтовки для минеральных оснований

Описание материала Sika® Primer-Konzentrat это концентрат для получения универсальной белой акриловой грунтовки на водной основе. В зависимости от желаемого качества и плотности грунтовки необходимо разбавление водой в соотношении от 1:7 до 1:10 и перемешивание. Полученный материал применяется как грунтовочный слой для упрочнения любых минеральных поверхностей, перед нанесением последующих отделочных слоев: штукатурки, шпаклевки, плитки, краски, обоев, паркета, стяжек и самовыравнивающихся масс.

Применение Sika® Primer-Konzentrat используется:

- для пропитки и упрочнения минеральных оснований, как клеящий слой для стяжек и нивелир-масс
- для обеспыливания оснований
- обеспечивает проникновение в поверхность и снижает водопоглощение
- подходит для любых минеральных оснований и стяжек

Характеристики / Преимущества

- обеспечивает эффективное уплотнение минеральной поверхности за одну операцию, глубоко проникает, образует пленку на поверхности, для предотвращения миграции воды
- улучшает адгезию между слоями отделочных материалов, бетона и раствора в широком температурном интервале;
- может использоваться на различных по пористости основаниях;
- связывает пыль и быстро высыхает
- может использоваться внутри и снаружи помещений
- легкость и простота в применении
- подходит для цементных, гипсовых, меловых и известковых оснований
- не имеет запаха и не желтеет

Техническое описание

Состояние / Цвет Густая жидкость молочного цвета.

Упаковка 1 и 10 л.

Хранение

Условия и срок хранения 12 месяцев от даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +40°C. Защищать от замораживания.

Технические характеристики

Химическая основа Концентрат акриловой дисперсии на водной основе

Плотность 1,05 кг/л (при + 20°C)

Инструкция по нанесению

Расход ~ 100 – 200 г / м²/на слой из разбавленного продукта. Некоторые основания будут требовать повышенного потребления, как указано выше. Расход теоретический не учитывающий шероховатость и ровность поверхности и потери при нанесении.

Construction



Качество основания	Sika® Primer-Konzentrat после разбавления, наноситься на очищенное от побелки, краски масел и жиров основание.										
Подготовка основания	Основание должно быть подготовлено подходящими механическими способами. Основание может быть матово-влажным, но без луж стоячей воды.										
Ограничения при нанесении											
Температура воздуха и основания	+5 °C минимум / +35°C максимум										
Относительная влажность	Максимум 75%										
Способы применения / Инструменты	Материал требует разбавления водой соотношении от 1:7 до 1:10 и тщательного перемешивания, количество слоев и расход раствора грунтовки зависит от качества и пористости основания.										
Инструменты	Грунтовочный слой наносится на чистое основание валиком или кистью. Нанесение набрызгом также возможно, но таким образом, чтобы не было луж. Время высыхания между слоями зависит от температуры и влажности.										
Очистка инструмента	Инструмент очищайте водой немедленно после работы. Затвердевший материал удаляется только механически.										
Время ожидания между слоями	<p>Предыдущий слой должен высохнуть перед нанесением последующего. Для нанесения штукатурки, клея, стяжки и нивелир-массы:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура основания</th> <th>+10°C</th> <th>+20°C</th> <th>+30°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Время</td> <td>8 – 12 часов</td> <td>3 - 5 часов</td> <td>2 – 3 часа</td> </tr> </tbody> </table> <p>Время ориентировочное и зависит от внешних факторов, особенно температуры и относительной влажности. При неблагоприятных условиях, возможно нанесение грунтовки накануне вечером.</p>			Температура основания	+10°C	+20°C	+30°C	Время	8 – 12 часов	3 - 5 часов	2 – 3 часа
Температура основания	+10°C	+20°C	+30°C								
Время	8 – 12 часов	3 - 5 часов	2 – 3 часа								
Замечания по нанесению	<p>Основание должно быть достаточно сухим, а относительная влажность воздуха достаточной, чтобы обеспечить высыхание и полимеризацию грунтовки.</p> <p>Низкая температура или высокая влажность, может привести к недостаточной полимеризации, что может сказаться на качестве вышележащих слоев.</p> <p>Не используйте продукт, если он был заморожен.</p> <p>Оборудование для набрызга должно обеспечивать равномерное нанесение. Кисть или валик обеспечивают хорошее распределение и проникновение грунтовки в основание.</p> <p>Использование чрезмерного количества грунтовки может снизить качество приклеивания. Расход всегда зависит от качества и пористости основания.</p> <p>Если есть сомнения, всегда сделайте пробное поле.</p>										
Замечание	Все приведенные технические данные получены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики материалов могут варьироваться по независящим от нас причинам.										
Указания по технике безопасности	Для получения информации и консультации относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.										
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.										



65015, г. Одесса
ул. Ак. Вильямса, 71а
моб: +38 (093) 501 64 14
+38 (050) 495 45 72
тел: +38 (048) 799 28 20

