

Техническая карта материала
Издание: 04/12/2012; UA_09/2012_AS
Идентификационный №

Sikagard®-S

Sikagard®-S

Средство для удаления высолов и очистки минеральных поверхностей от загрязнений

Описание материала	Sikagard®-S это кислотосодержащее средство для удаления высолов и очистки минеральных поверхностей фасадов из кирпича, натурального камня, керамической плитки от пятен раствора, цемента и других загрязнений.
Применение	Универсальное средство для очистки фасадов из кирпича, натурального камня, керамической плитки от солевых отложений (высолов) карбонатного происхождения, которые образуются на пористых минеральных поверхностях в следствии миграции солей из толщи стены.
Характеристики / Преимущества	Средство для удаления высолов и очистки минеральных поверхностей от загрязнений, которое обеспечивает: <ul style="list-style-type: none">■ Быстрое удаление высолов и загрязнений■ Удаление копоти, остатков извести, цемента и шпаклевок■ Неизменные цвет и фактуру основания■ Отсутствие химического взаимодействия с большинством минеральных оснований, кроме известняка и мрамора.

Техническое описание

Вид

Состояние / Цвет Прозрачная жидкость

Упаковка Пластиковые канистры по 5, 10 и 20 л.

Хранение

Условия и срок хранения Срок хранения не менее 24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом и прохладном помещении, температуре не ниже +5°C. Транспортировать в вертикальном положении, чтобы избежать разлива материала.

Технические характеристики

Основа Раствор кислоты с добавками ПАВ

Плотность ~ 1,06 кг/л (при температуре 20 °C)

Инструкции по применению

Construction



Способ применения	<p>Равномерно нанести на поверхность малярной щеткой или кистью, выдержать 3-5 мин, в случае впитывания материала повторить операцию. Удалить средство мокрой щеткой или струей воды. Для предотвращения появления новых высолов, через сутки нанести гидрофобизатор поверхности, например, Sikagard®-71W, 703W, 702 или аналогичный.</p> <p>При сильном загрязнении может потребоваться предварительная механическая очистка стальной щеткой и многократная обработка.</p> <p>Перед использованием, проверьте средство на небольшом незаметном участке фасада, чтобы удостовериться в положительном результате.</p> <p>После обработки тщательно промыть водой руки и инструмент.</p>
Расход	При однослойном нанесении 5-8 м ² /л.
Температура использования	От +5°C до +45°C
Замечания по нанесению / Ограничения	<p>Не использовать средство очистки известняковых и мраморных поверхностей, может взаимодействовать с пигментами цветных бетонов и растворов, что может менять их цвет и фактуру.</p> <p>Не использовать для очистки металлических поверхностей.</p> <p>При наличии органический налетов, мха, водорослей используйте Sikagard®-715.</p> <p>Средство представляет собой минеральную кислоту, поэтому следует избегать попадания средства на кожу и в глаза, хранить в недоступном для детей месте. Обязательно использовать защитные очки и перчатки.</p>
Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
Указания по технике безопасности	Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



65015, г. Одесса
 ул. Ак. Вильямса, 71а
 моб: +38 (093) 501 64 14
 +38 (050) 495 45 72
 тел: +38 (048) 799 28 20

