

Техническая карта материала
Издание 26/11/2013; UA_11/2013_ AS
Идентификационный №
02 03 03 02 003 0 000041
Sikagard®-WS

Sikagard®-WS

Гидрофобизирующая пропитка для минеральных поверхностей с эффектом «мокрого камня»

Описание материала

Sikagard®-WS – акриловая, декоративная, глянцевая, быстросохнущая, гидрофобизирующая пропитка для декоративной отделки различных минеральных поверхностей, с эффектом «мокрого камня», готовая к применению .

Применение

Для гидрофобизирующих, водоотталкивающих покрытий фасадов и защиты поверхностей из различных строительных материалов от воды и погодных условий. Sikagard®- WS наносится на различные основания из раствора, бетона, кладки, кирпича, камня, керамики, асбестоцемента, дерева, ДСП, ДВП, OSB, QSB, магнизиальных и других поверхностей.

Характеристики / Преимущества

- Образует атмосферостойкое, гидрофобное покрытие с эффектом «мокрого камня».
- Покрытие устойчиво к моющим средствам, выветриванию, разрушению, ультрафиолетовому излучению.
- Предотвращает появление солевых отложений, грибков и плесени.
- Имеет высокую адгезию к любым основам и глубокое проникновение.
- Улучшает устойчивость поверхностей к воздействию влаги.
- Придает поверхности разноцветный блеск и насыщенность.
- Увеличивает морозостойкость материала поверхности.
- Увеличивает срок эксплуатации фасадов.
- Для наружных и внутренних работ.

Техническое описание

Вид

Внешний вид / Цвет Бесцветная жидкость

Упаковка Банки по 3 л

Хранение

Условия и срок хранения 24 месяца со дня изготовления при надлежащем хранении в неповрежденных герметичных емкостях, в сухих условиях, при температуре от +5°C до +35°C. Защищайте от воздействия прямых солнечных лучей..

Технические характеристики

Химическая основа органическая эмульсия синтетических смол;

Плотность ~ 0,86 кг/л (при +20°C).

Информация о системе

Нанесение



Расход	Зависит от качества и пористости материала поверхности от 90 до 170 мл/м ² , (для точного определения расхода необходимо предварительное испытание)
Качество основания	Без пыли, грязи, масла, высолов, цементного молочка, остатков старых слоев краски.
Подготовка основания	Лучше всего выполнять очистку соответствующим моющим средством, пескоструйной или паровой обработкой. Наилучшие результаты достигаются на сухих, сильно поглощающих основаниях. Основание должно быть сухим и не иметь влажных пятен.
Условия нанесения/ Ограничения	
Температура основания	мин. +10°C / макс. +35°C
Температур воздуха	мин. +5°C / макс. +35°C
Инструкции по нанесению	
Способ нанесения / Инструменты	Sikagard®- WS наносится с помощью распылителя низкого давления, кисти, щетки или валика, одним слоем, так чтобы продукт не тек. При необходимости, после высыхания первого слоя, нанести продукт еще раз
Очистка инструментов	Сразу после применения все инструменты и оборудование для нанесения очищайте водопроводной водой. Отвержденный материал можно удалить только механическим способом.
Примечание	Испытайте на типовой поверхности перед использованием. Пропитка Sikagard®- WS высыхает в течении 20 мин при температуре +20°C. Внимание: в случае нанесения пропитки на горячую поверхность (например, нагретый на солнце камень) возможно нарушение процесса полимеризации материала.
Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
Указания по технике безопасности	Соблюдать меры безопасности: при работе с материалом Sikagard®- WS: пользуйтесь резиновыми перчатками, средствами индивидуальной защиты глаз и органов дыхания. Во время работы не следует принимать пищу, пить, курить; недопустимо применение «открытого» огня. В закрытых помещениях организовать эффективное проветривание. При попадании в глаза или на кожу - тщательно промыть водой и, при необходимости, обратиться к врачу. Огнеопасно. Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



65015, г. Одесса
ул. Ак. Вильямса, 71а
моб: +38 (093) 501 64 14
+38 (050) 495 45 72
тел: +38 (048) 799 28 20

