

# Sika® Plastiment® 1135

## Зика® Пластимент® 1135

Пластификатор для бетона

### Описание и область применения

<b>Описание</b>	Sika® Plastiment® 1135 - пластифицирующая и водоредуцирующая добавка для бетонов. Sika® Plastiment® 1135 удовлетворяет требованиям ТУ №2493-031-13613997-2010
<b>Применение</b>	Sika® Plastiment® 1135 предназначен для производства товарных бетонов низких и средних классов по прочности.
<b>Преимущества</b>	Sika® Plastiment® 1135 обеспечивает стабильные пластифицирующие свойства, благодаря использованию в своем составе высококачественных модифицированных лигносульфонатов. Использование добавки Sika® Plastiment® 1135 позволяет: <ul style="list-style-type: none"><li>▲ улучшить подвижность бетонной смеси;</li><li>▲ обеспечить водоредуцирование до 15%;</li><li>▲ получать бетонные смеси с низким воздухоовлечение;</li><li>▲ увеличить прочность бетона за счёт водоредуцирующего действия добавки;</li><li>▲ снизить усадочные деформации.</li></ul> Sika® Plastiment® 1135 не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры, поэтому этот пластификатор может использоваться безо всяких ограничений для железобетонных конструкций, в том числе и предварительно напряженных.

### Технические характеристики

<b>Основа</b>	Водные растворы модифицированных лигносульфонатов
<b>Внешний вид</b>	Жидкость коричневого цвета, полностью однородная
<b>Плотность</b>	1,13 - 1,18 кг/дм <sup>3</sup> (при 20°C)
<b>Показатель pH</b>	4,0 – 6,0
<b>Хранение</b>	В нескрытой заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5°C до +35°C, не более 12 месяцев с даты изготовления.
<b>Упаковка</b>	Контейнеры 1000 кг. Возможна поставка в розлив

### Рекомендации по применению

<b>Дозировка</b>	Для подвижных и высокоподвижных бетонных смесей: 0,2 – 1,0% жидкой добавки от массы цемента. Указанная дозировка добавки может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании предварительных лабораторных испытаний.
<b>Применение</b>	Sika® Plastiment® 1135 добавляется в воду замеса или одновременно с ней в миксер. Для получения однородной бетонной смеси время перемешивания должно составлять не менее 60 секунд при наладке выпуска производственной партии бетонной смеси. После наладки время перемешивания в стационарном смесителе может быть сокращено при учёте того, что дальнейшее перемешивание будет осуществляться в автобетоносмесителе.

Concrete



**Важные замечания**

<b>Передозировка</b>	При передозировке Sika® Plastiment® 1135 может наблюдаться замедление схватывания бетонной смеси и набора ранней прочности бетона без снижения конечных физико-механических характеристик бетона. При этом необходимо уделять особое внимание предотвращению испарения влаги с поверхности бетона.										
<b>Замораживание</b>	Добавка Sika® Plastiment® 1135 может быть использована при медленном оттаивании при комнатной температуре и тщательном перемешивании.										
<b>Совместимость с другими материалами</b>	<p>Sika® Plastiment® 1135 хорошо сочетается со следующими материалами компании Sika:</p> <table border="0"> <tr> <td>▲ SikaAer®</td> <td>▲ Sika® Retarder®</td> </tr> <tr> <td>▲ Sika® Antifreeze</td> <td>▲ Sika® Stabilizer®</td> </tr> <tr> <td>▲ Sika® PerFin®</td> <td>▲ Sika® Pump®</td> </tr> <tr> <td>▲ Sika® Control®</td> <td>▲ Sika® FerroGard®</td> </tr> <tr> <td>▲ SikaRapid®</td> <td>▲ SikaFume®</td> </tr> </table> <p>Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании Sika® Plastiment® 1135 с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси и проверки свойств бетона.</p>	▲ SikaAer®	▲ Sika® Retarder®	▲ Sika® Antifreeze	▲ Sika® Stabilizer®	▲ Sika® PerFin®	▲ Sika® Pump®	▲ Sika® Control®	▲ Sika® FerroGard®	▲ SikaRapid®	▲ SikaFume®
▲ SikaAer®	▲ Sika® Retarder®										
▲ Sika® Antifreeze	▲ Sika® Stabilizer®										
▲ Sika® PerFin®	▲ Sika® Pump®										
▲ Sika® Control®	▲ Sika® FerroGard®										
▲ SikaRapid®	▲ SikaFume®										

**Инструкция по безопасности**

<b>Меры предосторожности</b>	<p>При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу.</p> <p>Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал Sika® Plastiment® 1135.</p>
<b>Экология</b>	Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно местным правилам.
<b>Транспортировка</b>	Неопасный груз.
<b>Юридические замечания</b>	<p>Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении.</p> <p>На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.</p>

**Клиентское и техническое обслуживание**

г. Одесса  
[www.sikaodessa.com](http://www.sikaodessa.com)  
 моб: +38 (093) 501 64 14  
 +38 (050) 495 45 72  
 тел: +38 (048) 799 28 20

