

SikaGard® - 6060

Распыляемое покрытие на основе битума для нижней части кузова

Технические данные материала:

Химическая основа	Битумный раствор
Цвет	Черный
Механизм отверждения	Высыхание на воздухе
Плотность (жидкий) (ISO 12185)	примерно 1,1 кг/л
Содержание твердых частиц (ISO 3251)	примерно 65%
Вязкость (по Брукфилду) $v = 2$; шпиндель 4	примерно 25 Па·с
Температура нанесения	20°C - 30°C
Время липучести ¹⁾	примерно 90 минут
Время высыхания ¹⁾	примерно 4 часов
Температура эксплуатации	-25°C ... 80°C
Срок годности при хранении (10°C ... 30°C)	24 месяца

¹⁾ 23°C / 50% отн. влажн. (толщина слоя 600 мкм)

Описание

SikaGard®-6060 представляет собой долговечное, тиксотропное покрытие на основе битума, обладающее отличными свойствами звукоизоляции и предохранения от ржавчины. Он пригоден для большинства обработок нижней части кузова.

SikaGard®-6060 производится в соответствии с системой гарантии качества продукции ISO 9001/14001 и программой заботы о здоровье.

Достоинства материала

- высокая износостойкость
- отличная звукоизоляция
- легко наносится
- остается гибким при высыхании
- нет каплеобразования
- быстрое высыхание
- хорошая устойчивость к образованию потеков

Область применения

SikaGard®-6060 имеет отличные свойства однослойного покрытия и остается гибким после отверждения. После высыхания на поверхности остается плотная клейкая пленка, стойкая к воздействию различных атмосферных условий и гравия. Путем подбора технологии распыления можно создать самые разнообразные образцы текстуры. SikaGard®-6060 имеет хорошую адгезию с различными металлами и ПВХ.

До нанесения необходимо выполнить предварительные испытания с реальными материалами.

С этим материалом должны работать только опытные исполнители.



Химическая стойкость

SikaGard®-6060 является стойким к действию пресной воды, морской воды, солевого тумана, масла, слабых оснований и кислот.

Приведенная информация предлагается только в качестве общего указания. По запросу могут быть предоставлены рекомендации для конкретного применения.

Метод нанесения

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой и не иметь следов ржавчины, пыли и смазки.

Рекомендации по конкретному нанесению можно получить в отделе технического обслуживания подразделения «Сика Индастри».

Нанесение

SikaGard®-6060 может наноситься легким безвоздушным распылителем или воздушным пистолетом с давлением воздуха примерно 5-6 бар.

Перед применением тщательно взболтайте банку. Распыляйте при комнатной температуре и с расстояния примерно 30 см в горизонтальном направлении. При распылении обеспечивайте нанесение целостного неразрывного покрытия. Этот вязкий продукт может наноситься толстыми слоями без стекания каплями. Если необходимо получить очень большую толщину слоя, то рекомендуется осуществлять сушку промежуточных слоев.

Удаление

Свежий SikaGard®-6060 может быть удален с инструмента и оборудования очистителем Sika®Remover-208.

После отвердевания клей может быть удален только механическим путем.

Руки и загрязненные участки кожи должны быть немедленно очищены с помощью салфеток Sika® Handclean Towel или подходящего промышленного очистителя для рук и воды. Не используйте растворители!

Окраска

SikaGard®-6060 не окрашивается

Дополнительная информация

По запросу могут быть предоставлены копии следующих документов:

- карта безопасности материала

Информация об упаковке

Банка	1 л
-------	-----

Основания для оценки

Все технические данные, представленные в этой технической карте материала, основаны на лабораторных испытаниях.

Реально замеренные величины могут отличаться в связи с обстоятельствами, лежащими вне нашего контроля.

Информация об охране здоровья и безопасности

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по транспортировке, обращению, хранению и утилизации химических материалов заказчик должен использовать действующую карту безопасности материала, которая содержит данные, касающиеся физических, экологических, токсикологических и других аспектов, относящихся к безопасности.

Примечание

Информация и, в частности, рекомендации, относящиеся к нанесению и конечному использованию продукции компании Sika, предоставлены добросовестно на основе имеющихся знаний и опыта компании Sika, при условии их надлежащего хранения, обращения с ними и нанесения при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, поверхностях и реальных условиях применения таковы, что никакая гарантия не дается в отношении товарного состояния или пригодности для конкретного применения, и никакая ответственность, вытекающая из любых правоотношений, не может подразумеваться на основании предоставленной информации, или любых письменных рекомендаций или любых других предложенных советов. Пользователь продукции должен проверить ее пригодность для предполагаемого применения и цели. Компании Sika резервирует право на изменение свойств своей продукции. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются исходя из соблюдения наших существующих условий продажи и поставки. Пользователи должны всегда обращаться к самой последней редакции технической карты в отношении интересующего их материала, копии которой могут быть предоставлены по запросу.



65015, г. Одесса
ул. Ак. Вильямса, 71а
моб: +38 (093) 501 64 14
+38 (050) 495 45 72
тел: +38 (048) 799 28 20

