

Sika® Antifreeze

Добавка для бетонирования при пониженных температурах

Описание материала

Жидкая добавка на основе нитратов и алюминатов ускоряющая начало процесса схватывания бетона, а также увеличивающая теплоту гидратации. Продукт не содержит хлоридов.

Применение

Добавка для бетона с противоморозным действием. Для бетонов укладываемых при низкой температуре. Продукт может применяться для армированных и преднапряженных бетонов. Sika® Antifreeze. Используется в зимний период, а также в период ожидаемого понижения температуры, например, ночью. Добавку Sika® Antifreeze можно использовать одновременно с добавками-пластификаторами из серии Sika® ViscoCrete®, SikaPlast®.

Характеристики / Преимущества

Sika® Antifreeze несколько улучшает удобоукладываемость бетонной смеси. Добавка ускоряет реакции гидратации и тепловыделения цемента. Благодаря этому, бетон быстро достигает прочности выше 10 N/mm², после чего замораживание уже безопасно.

Испытания

Тесты / Стандарты

Изготовление добавки Sika® Antifreeze проходит тщательный контроль качества производителя: Sika Oesterreich GmbH (сертификат ISO 9001)

Техническое описание

Вид

Состояние / Цвет

Светлая жидкость.

Упаковка

Канистры 1, 6, 25 кг
Бочки 220 кг
Контейнеры 1000 кг

Хранение

Условия и срок хранения

Предохранять от мороза, прямых солнечных лучей и смешивания с другими продуктами, хранить в плотно закрытой таре. Добавка замерзает при температуре около -13°C, может быть использована после медленного размораживания и тщательного перемешивания. В случае долгого хранения на одном месте, продукт необходимо перемешать перед использованием. В закрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре от -10°C до +45°C срок годности материала 18 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики

Основа

Комбинация неорганических солей

Construction



Плотность	1,21 кг/л (20°C)
Уровень pH	7,1
Инструкции по применению	
Дозировка	Обычно 1% от массы цемента. В некоторых случаях до 2% массы цемента
Приготовление бетонной смеси	<p>Sika® Antifreeze необходимо добавлять с водой затворения во время приготовления бетонной смеси. В готовую бетонную смесь разрешается также добавление препарата в конце процесса перемешивания, перемешивать до полного распределения добавки.</p> <p>При низкой температуре необходимо придерживаться общих правил принципа бетонирования зимой:</p> <p>Температура бетона, доставленного на строительную площадку, не должна быть ниже +10°C.</p> <p>Температура бетона, после укладки и уплотнения не должна быть ниже +5°C. Необходимо предусматривать подогрев заполнителя и бетонной смеси.</p> <p>Бетон, используемый в зимних условиях должен быть быстротвердеющим с низким водно-цементным отношением.</p> <p>Минимальное количество цемента: 300 кг/м³.</p> <p>Опалубка и арматурная сталь не должны быть замороженными.</p> <p>Укладывать бетон необходимо очень быстро, при этом нужно следить за тем, чтобы свежесуложенный бетон не замерз.</p> <p>Количество воды затворения должно обеспечить В/Ц менее 0,50. При необходимости применить SikaPlast® или Sika® ViscoCrete®.</p> <p>Возможно совместное использование с добавками не замедляющими схватывание SikaPlast®, Sika ViscoCrete®, Sikanol® A и Sika® Pump, порошкообразными добавками на основе микрокремнезема.</p> <p>Не применять вместе с добавками, замедляющими схватывание и вызывающими расширение.</p>
Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
Указания по технике безопасности	Для получения информации и консультации относительно безопасности применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



65015, г. Одесса
ул. Ак. Вильямса, 71а
моб: +38 (093) 501 64 14
+38 (050) 495 45 72
тел: +38 (048) 799 28 20

