

## SikaBond® -537 Parquet

Дисперсионный паркетный клей для приклеивания  
деревянных напольных покрытий

<b>Описание материала</b>	SikaBond®-537 Parquet - это дисперсионный однокомпонентный жесткий паркетный клей.
<b>Применение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Для приклеивания по всей поверхности</li><li>■ Приклеивание фанеры на цементную стяжку под паркет.</li><li>■ Приклеивание ДСП, OSB-плиты и пр.</li><li>■ Приклеивание фанеры на полы с подогревом</li></ul>
<b>Характеристики / Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Однокомпонентный клей — готов к использованию.</li><li>■ Водная дисперсия не содержит органические растворители.</li><li>■ Пешеходное движение и нагрузка через 24-48 часа.</li><li>■ Паркет через 5-7 дней готов к шлифовке и циклевке.</li><li>■ Высокое начальное сцепление.</li><li>■ Применим для большинства видов деревянных напольных покрытий.</li><li>■ Устойчивый к старению.</li></ul>
<b>Стандарты</b>	DIN 281 и DIN EN 14293
<b>Техническое описание</b>	
<b>Вид</b>	
<b>Цвета</b>	Бежевый
<b>Упаковка</b>	Ведро 18 кг.
<b>Хранение</b>	12 месяцев от даты изготовления
<b>Условия и срок хранения</b>	Хранить в сухом прохладном месте в оригинальной упаковке при температуре от 5°C до +35°C.
<b>Технические характеристики</b>	
<b>Химическая основа</b>	Клей на основе водной дисперсии
<b>Плотность</b>	≈ 1,39 г/мл
<b>Время образования</b>	≈ 10-15 мин (при 23°C и относительной влажности воздуха 50%)



<b>пленки</b>	
<b>Время отверждения</b>	Деревянное покрытие готово к пешеходному движению и нагрузке через 24-48 часов, шлифовку можно произвести через 5-7 дней в зависимости от климатических условий и толщины клея.
<b>Консистенция</b>	Легко наносится
<b>Информация о системе</b>	
<b>Расход</b>	<i>Приклеивание по всей поверхности</i> Расход около 950 г/м <sup>2</sup> с помощью зубчатого шпателя В3 (согласно ТКВ инструкции). Расход около 1100 г/м <sup>2</sup> с помощью зубчатого шпателя В4 (согласно ТКВ инструкции)
<b>Требования к основанию</b>	Основание должно быть подготовлено к нанесению клея, т. е. должно быть ровным, прочным, чистым, сухим и очищенным от пыли. Краска, цементное молочко и иные плохо держащиеся частицы должны быть удалены.
<b>Подготовка основания</b>	Следует убедиться в выполнении требований по подготовке основания согласно положению о строительных работах, часть С DIN 18 356 «Паркетные работы». Необходимо соблюдать перечисленные ниже условия нанесения.  <i>Бетонная / цементная стяжка</i> Отшлифовать, например, однодисковой шлифовальной машиной, до получения прочной и шероховатой поверхности и очистить промышленным пылесосом.  <i>Ангидридная стяжка / ангидридная наливная стяжка</i> Отшлифовать, например, однодисковой шлифовальной машиной, до получения прочной и шероховатой поверхности и очистить промышленным пылесосом незадолго до начала приклеивания.  <i>Деревянные / гипсовые плиты (ДСП, фанера, OSB-плита)</i> Крепятся к основанию саморезами или дюбель-гвоздями и клеем. По настилу плавающих полов обратитесь за информацией к техническому специалисту.  Перед нанесением клея основание следует обработать грунтовкой SikaPrimer®- 07 Parquet и после её полного высыхания приклеить паркет или фанеру.  <i>Другие основания</i> Обратитесь за информацией к техническому специалисту для рекомендации и информационной поддержки.
<b>Условия нанесения / Ограничения</b>	
<b>Температура основания</b>	Во время нанесения и до полного отверждения клея SikaBond®-537 Parquet температура поверхности основания должна быть не ниже +15°C.
<b>Температура воздуха</b>	Температура в помещении должна быть от +15 °C до + 30 °C.
<b>Относительная влажность воздуха</b>	В пределах 40- 65%
<b>Инструкция по нанесению</b>	
<b>Способ нанесения/ Инструменты</b>	Нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем, при этом посредством равномерного ведения зубчатого шпателя избегать образования клеевых гнезд и слишком толстых слоев клея Элементы паркета вдавливаются в слой клея таким образом, чтобы вся нижняя поверхность паркета была полностью покрыта клеем. Затем элементы паркета можно подогнать молотком и подбивным бруском. Для многих типов деревянного покрытия требуется последующее подбивание. Между стеной и паркетом необходимо оставить зазор 10–15 мм. В течение указанного для укладки времени уложить паркет в клей, немного задвинуть и плотно прижать. Загрязнения жидким или высохшим клеем можно

удалить с помощью теплой мыльной воды.

При выполнении работ по укладке паркета необходимо соблюдать указания изготовителя паркета и DIN 18 356 «Паркетные работы».

**Замечания по нанесению / Ограничения**

Клей SikaBond®-537 Parquet должен применять только квалифицированный работник.

С целью достижения лучших условий нанесения клея температура должна быть не ниже +15 °С.

Более подробные сведения см. в Техническом описании продукта или свяжитесь с техническим специалистом.

Необходимо предварительно испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели.

Некоторые предварительные грунтовочные покрытия могут ухудшить или не допустить адгезию клея SikaBond®-537 Parquet (необходимо предварительно испытать материалы на пригодность).

Если неизбежно соприкосновение клея с другими материалами, кроме дерева и цементной стяжки или бетона необходимо в любом случае перед применением клея проверить совместимость соответствующих систем и материалов. При сомнении посоветуйтесь с вашим консультантом.

**Замечание**

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.

**Указания по технике безопасности**

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

**Юридические указания**

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



65015, г. Одесса  
ул. Ак. Вильямса, 71а  
моб: +38 (093) 501 64 14  
+38 (050) 495 45 72  
тел: +38 (048) 799 28 20

