

Sika® Plastiment Air

Добавка для бетонов и растворов

Описание материала	Комплексная добавка для строительных растворов, обладающая воздухововлекающим и пластифицирующим эффектом
Применение	Добавка Sika® Plastiment Air рекомендуется при производстве строительных растворов для всех кладочных и штукатурных работ, способствует увеличению их пластичности, воздухововлечения и удобообрабатываемости. Хорошо сохраняет консистенцию строительных растворов и подвижность смеси во время длительных перевозок или перерывов в работе.
Характеристики / Преимущества	Использованием добавки Sika® Plastiment Air можно достичь: <ul style="list-style-type: none">■ Увеличение стабильности и однородности раствора;■ Сохранение подвижности;■ Сокращение количества воды затворения;■ Отличная обрабатываемость;■ Высокая пластичность;■ Предотвращает появление усадочных трещин на поверхности затвердевших растворов;■ В затвердевшем растворе образуются замкнутые микропоры, благодаря которым уменьшается проницаемость и водопоглощение.

Техническое описание

Вид	
Состояние / Цвет	Темно-коричневая жидкость
Упаковка	Контейнеры 1000 кг., бочки 200 кг. Возможна поставка в розлив

Хранение	
Условия и срок хранения	Предохранять от мороза, прямых солнечных лучей и смешивания с другими продуктами, хранить в плотно закрытой таре. Для перевозки использовать чистые емкости. В случае долгого хранения на одном месте, продукт необходимо перемешать перед использованием. Срок годности 12 месяцев от даты выпуска.

Технические характеристики	
Основа	Комбинация пластификаторов и поверхностно-активных веществ.
Плотность	1,05 ± 0,2 кг/дм ³
Уровень pH	7,5 ± 1,0

Инструкции по применению	
---------------------------------	--

Construction



Дозировка	
Рекомендуемая дозировка	0,2 – 1,0 % от массы цемента
Интервал дозирования	0,2 – 1,5 % от массы цемента
Приготовление растворной или бетонной смеси	<p>Смешайте заполнители, добавьте отмеренное количество добавки и перемешайте до получения однородной консистенции. Во время приготовления смеси Sika® Plastiment Air необходимо добавлять с водой затворения. Допускается также добавление в уже готовую смесь в конце процесса перемешивания. Нельзя добавлять Sika® Plastiment Air к сухим составляющим!</p> <p>Формирование воздушных пор зависит от многих факторов (состав смеси, температура, время и способ смешивания). Содержание воздуха зависит также от способа доставки, подачи и уплотнения смеси.</p>
Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
Указания по технике безопасности	Для получения информации и консультации относительно безопасности применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



г. Одесса

www.sikaodessa.com

моб: +38 (093) 501 64 14

+38 (050) 495 45 72

тел: +38 (048) 799 28 20

