

Sika® Pump-Start-1



Добавка в бетоны улучшающая прокачиваемость бетона

Описание материала	Sika® Pump-Start-1 – добавка в бетоны для двупоршневых бетононасосов. Растворяясь в воде Sika® Pump-Start-1 образует гладкую пленку на стенках бетононасосов улучшая прокачиваемость бетонной смеси.
Применение	Содержимое одного мешка Sika® Pump-Start-1 помещается в бункер бетононасоса и смешивается с 50 л. воды. Как только смесь приобретет «жирную» консистенцию, можно начинать процесс прокачивания. Добавлять бетон в бункер следует медленно, для того чтобы смесь Sika® Pump-Start-1 попала в трубу бетононасоса раньше, чем бетон. Sika® Pump-Start-1 применяется: для прокачивания стандартных бетонных смесей для прокачивания торкрет-бетона для прокачивания растворов
Характеристики	Длинная цепь органических молекул Sika® Pump-Start-1 при контакте с водой образует «жирную» пленку, которая обволакивает стенки насоса, труб и шлангов и улучшает прокачиваемость бетона.
Технические данные	
Форма/цвет	белый порошок
Упаковка	40 x 200 г. пластиковые пакеты в ведре
Условия хранения	24 месяца с даты производства в неповрежденной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Избегать попадания влаги, попадания солнечных лучей и низких температур.
Плотность	Плотность порошка: ~ 800 - 1000 г/л
pH	~ 8.0 (при +20°C)
Дозировка	1 мешок Sika® Pump-Start-1 растворить в 30 л. воды, в зависимости от соотношения диаметра и длины труб: - диам. 65 мм: ~ 50 м - диам. 100 мм: ~ 40 м - диам. 125 мм: ~ 30 м
Примечания	Sika® Pump-Start-1 при нанесении не должен контактировать с декоративным бетоном. Для бетона с особыми требованиями «жирная» смесь должна быть распределена предварительно.

